

Краска синтетична Kramp

Фарба на синтетичній смолі Kramp

2024/07

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

Поради щодо обробки:

Важливо ретельно перемішати вміст перед використанням, щоб отримати правильний колір.

При фарбуванні великих об'єктів рекомендуємо змішувати всю необхідну фарбу за один раз, щоб уникнути відмінностей у кольорі.

Краще наносити фарбу за допомогою традиційного розпилювача, або стисненого або безповітряного обладнання, хоча також можна використовувати пензель або валик.

При розпиленні ґрунтовки на синтетичній смолі Kramp її потрібно розбавити на 10–20% розчинником Kramp.

При використанні пензля або валика фарбу можна наносити нерозбавленою.

Якщо вам потрібен швидший час висихання, рекомендуємо використовувати швидкий тверднучий розчинник Kramp замість розчинника синтетичної смоли Kramp.

Якщо ви хочете нанести другий шар, він повинен наноситися мокрим по мокрому, бажано один шар горизонтально і один вертикально.

Якщо ні, вам доведеться почекати принаймні 24 години (при температурі 20°C) і потім легко зашліфувати поверхню перед нанесенням другого шару.

Щоб досягти найкращих можливих результатів, важливо належним чином очистити поверхню заздалегідь, нанести ґрунтовку у кольорі, який найкраще підходить до кінцевого кольору фарби, і використовувати розчинник Kramp.

Якщо потрібно обробити пластмаси або кольорові метали, слід використовувати ґрунтовку для цинку.

Якщо склад існуючого шару фарби невідомий або базується на звичайних зв'язувальних речовинах, рекомендуємо перед початком роботи пофарбувати тестову ділянку.

Загальна інформація про синтетичну фарбу Kramp:

Опис продукту

Швидкоковисихаюча та високоміцна синтетична фарба, що підходить для фінішної обробки комунальних транспортних засобів, машин та конструкцій. Відмінна стійкість до атмосферних впливів. Для внутрішнього та зовнішнього використання.

Розбавлення

Синтетичний розчинник Kramp, додавання 10 - 20%.

В'язкість розпилення 4 мм DIN

Розпилювач з гравітаційним подаванням 20 - 25 с.



Метод нанесення	Тиск	Сопло
Розпилювач з гравітаційним подаванням	2.0 - 2.5 бара.	1.2 - 1.3 mm
HVLP	2.0 - 2.5 бара.	1.2 - 1.3 mm
	0,7 бара внутрішнього тиску сопла.	

Умови обробки

Забезпечте адекватну подачу та вентиляцію відпрацьованого повітря.

Робоча температура має бути щонайменше +10 °C.

Максимальна вологість повітря 80%.

Операції з розпилення	DTF	Споживання
2 - 3	50 - 60 μm	6 - 8 m^2/l

Час випаровування

Між покриттями	Перед сушінням у печі
5 - 8 хвилин.	10 - 15 хвилин.

Сушіння

Температура об'єкта 20 °C

- Без пилу 40 - 45 хвилин
- Готово до дотику через 6 - 8 годин
- Готово до збірки через 24 години

Температура об'єкта 60 °C

- Готово до збірки через 1 годину



Характеристики

Основа зв'язувача:	модифікована алкідна смола
Вміст твердих речовин (% за вагою):	~ 56
Вміст твердих речовин (% за об'ємом):	~ 41
В'язкість при доставці DIN 53211 4 мм (в секундах):	тиксотропна
Густина за DIN EN ISO 2811 (кг/л):	~ 1,2
Рівень глянцеу за ISO 2813 при 60° (GU):	> 80 глянцевий

Властивості

- Короткий час сушіння
- Висока стійкість до УФ та погодних умов
- Висока вертикальна стабільність
- Відмінна текучість, висока кінцева твердість, зберігає блиск з часом
- Стійкий до бензину та дизельного палива при тимчасовому впливі
- Короткострокове теплове навантаження 150 °C
- Постійне теплове навантаження 130 °C

Поради щодо обробки

Тільки для професійного використання.
 Нанесення занадто товстих шарів може значно збільшити час сушіння.
 Залежно від кольору, в'язкість при доставці може змінюватися.
 Регулюйте в'язкість, додаючи розчинник.
 Перевірте відтінок кольору перед застосуванням.

Kramp GmbH
 Meieriedstrasse 4A
 CH-3400 Burgdorf
 +41 (0)34 420 84 44

Kramp UK Ltd
 Unit 5, Lancaster Way
 SG18 8YL Biggleswade
 +44 (0)1767 602615

Kramp Groep B.V.
 Breukelaarweg 33
 NL-7051 DW Varsseveld
 +31 (0)315 254 299

www.kramp.com

KRAMP
 It's that easy.